

汚れにくく 強固



白馬



つややかさ 長持ち

フッソ樹脂ワックス

フッソ ACE

一般的な使い方



1 古い樹脂ワックスを剥離
白馬プライドによる剥離洗浄作業を行います。



2 フッソACE 塗布
1回目の塗布は少し厚めに塗ります。
2~4回目の塗布は薄くのばす感じで塗ります。



3 日常手入れ
白馬クリーンクリーンモップでの除塵
白馬らくらくモップで水拭き



1~3ヵ月後 表面洗浄
白馬ビューティー40倍~80倍をご使用下さい。



フッソACE 塗布
少し厚めに塗ります。



2年後 剥離洗浄
白馬プライド(5倍液)で剥離洗浄し、再びフッソACEを塗布して下さい。

●日常メンテナンスにハイバフ光のご使用をおすすめします

ベースコートとしての使い方
(フッソACEとサンライズの組み合わせによる)




1 古い樹脂ワックスを剥離
白馬プライド(5倍液)による剥離洗浄作業を行います。



2 フッソACE・サンライズ 塗布
フッソACEを2回塗布します。
更に、サンライズを1回塗布します。



次回から 表面洗浄
白馬ビューティー40倍~80倍をご使用下さい。



サンライズ塗布
サンライズを1回塗布します。



2年後 剥離洗浄
白馬プライド(5倍液)で剥離洗浄し、再びフッソACEを2回、更に、サンライズを1回塗布します。



〈姉妹品・サンライズ〉

汎用タイプで
高光沢。特に耐ヒール・
マーク性に優れる

取扱いに関する注意

1. 容器の栓はよく締めて、凍結しない場所また極端に温度の高くない場所に保管して下さい。
2. 一度容器から出したワックスは元の容器に戻さないで下さい。
3. 塗布する時は、床面の温度が5℃以上で使用して下さい。
4. 作業に際しては、口や目にはいらないようにご注意下さい。

— 技術で奉仕 —

株式会社 万立 まんりゅう


〒582-0020 大阪府柏原市片山町13番59号
電話 (072)977-0898 (代表)
FAX (072)977-0899
<http://www.manryu.com>

熱・摩耗に強い **フッ素樹脂** 配合だから

耐久性がよい




耐ヒールマーク・スカッフ
マーク性に優れ、歩行密度
の多いところ、少ないところ
の差ができません。




耐水性がよい

従来品と比べ数倍アップ



ウェットルック

光沢度がさらにアップし
つややかな輝きが長持ちします。



その他の特長

- ・〈速乾性〉をプラス
- ・皮膜の〈平滑性〉がよい
(従来の高濃度樹脂ワックスに比べ平均的な膜が出来る)
- ・〈密着性・耐屈曲性〉に優れる
(クッションフロア等の軟質床材にも適合する)



わが国で最初の

フッ素樹脂



特殊金属架橋
アクリル樹脂

耐熱性・耐摩耗性・耐荷重性そして耐水性が格段に向上
『ポスト ウレタン』の新型高濃度フッ素樹脂ワックス
作業性は、従来の高濃度樹脂ワックスのイメージを一掃

	アクリルワックス	フッソACE
耐熱性	★	★★★★
耐摩耗性	★	★★★★★
耐荷重性	★	★★★★★
耐水性	★	★★★★★

フッソACEの一般性状

外 観：乳白色エマルジョン
有効成分：25%
pH : 8
標準使用量 80㎡/ℓ

アクリルワックスとフッソACEを比較し、強さを★印の数で表しました。

フッ素とは…?

テフロンを代表とするフライパンや炊飯器、傘、衣類などでおなじみのフッ素樹脂のことで、樹脂、金属等の表面に耐久性のあるフッ素機能すなわち撥水撥油性、防汚性、減摩性、非粘着性、耐擦傷性等の機能を付与します。フッ素は床材をいためるような心配はありません。

フッソACEで みんな満足!

「ビルはずっと美しく保ちたい」…ビルオーナー

すばらしい光沢と汚れにくい床は、あなたのビルの品位を高めます。歩行密度の多い、少ない場所による光沢差が出来にくく見苦しさを解消します。

「なるべく経費はおさえて、良い仕事を」…清掃責任者

床にかける時間の節約がはかれ、高度なメンテナンスが可能になります。

「作業しやすいのが一番なのですが」…清掃担当者

不快臭がない、モップさばきがよい、手間がかからない、等により喜んでいただけ、経験の浅い方でも失敗なく使えます。