

白馬 クリッシュ

【種類】 業務用 フロアーポリッシュポリマータイプの洗浄、改質、補修、つや出し管理剤

【用途】 化学床材・石質系床材・表面加工済み木質系床材全般

※樹脂ワックス塗膜の汚れ除去と表面改質・強化補修が出来るクリーナー&ポリッシュタイプの洗浄剤

【成分】 ・特殊アクリル系樹脂

・アルカリ可溶性樹脂

・可塑剤

【性状】 外 観	乳白色液体
不揮発分	17.0～19.0%
P H	8.0～9.0 (原液)
粘 度 (20°C、mPa・s)	10 以下
比 重 (20°C)	1.02～1.03

【特長】

- ワックスと洗剤の一本化
- 汚れにくい床面の形成
- 洗浄・補修が同時にできる
- 定期作業の簡素化
- モップ拭きでも自動床洗浄機でも使用可能

【使用方法】

目的に合わせて、適切なクリッシュの希釈液を作ってください。

① 日常作業で使用する場合

- モップをご使用の場合

除塵作業後、クリッシュ 20～50 倍希釈液で拭き上げてください。

- 自動床洗浄機をご使用の場合

除塵作業後、クリッシュ 20～100 倍希釈液で走行して下さい。(使用パッド:白～青)

※20～30 倍希釈液で使用した時は水拭きを 1 回行ってください。

- 日常作業時の補修作業に使用する場合

除塵作業後、クリッシュ 2～5 倍希釈液で洗浄し、乾燥後バフイング作業を行ってください。

(使用パッド:白 or コットンバーニッシュパッドⅡ)

② 定期作業で使用する場合

- 洗浄作業の場合

除塵作業後、クリッシュ 5～20 倍希釈液で洗浄し、乾燥後バフイング作業を行ってください。

(使用パッド: 白 or コットンバーニッシュパッドⅡ)

汚れの程度に応じて、水拭きを1回行ってください。

- 全面塗布する場合

除塵作業後、クリッシュ 2～20 倍希釈液で洗浄し、乾燥後クリッシュ原液または 2 倍希釈液を塗布してください。

※汚れの状況に応じてワンダーで洗浄してください。

- ③ 適時作業で使用する場合

- 部分補修に使用する場合

除塵作業後、クリッシュ 5～20 倍希釈液で補修したい部分のワックスをメラミンスポンジ等で取り除き、乾燥後クリッシュ原液または 2 倍希釈液を塗布してください。

【使用上の注意】

- ※ 用途以外の使用は行わないでください。
- ※ 他のポリッシュ類や洗剤類との混合や混合使用は絶対に行わないでください。
- ※ 小分けしたり、一旦別の容器に移し替えたポリッシュ液は元の容器に戻さないでください。変質の原因となります。
- ※ 使用後は密栓し、転倒、落下、損傷などが起こらないように保管してください。
- ※ 容器は凍結する恐れのある場所や、40℃以上の高温になるところには保管しないでください。(保管期限: 製造日より1年)

【取扱上の注意】

- ※ 子供の手の届く所には保管しないでください。
- ※ 容器の栓を開けるときや容器に移し替える場合、ポリッシュ液が飛び出さないよう、静かに行ってください。容器を移動するときは、キャップをしっかり締めてください。緩んでいると液がはねて目や皮膚に付着する恐れがあります。
- ※ 小分けする場合は、誤飲を起す恐れのある容器(飲料用容器など)には絶対小分けしないでください。
- ※ 目に入った場合、直ちに流水で少なくとも 15 分以上洗眼し、もし異常があれば医師の手当てを受けてください。
- ※ 直接皮膚に付着した場合は、水又はぬるま湯を流しながら十分に洗浄してください。
- ※ 誤って飲み込んだ場合は、多量の水、牛乳などを飲ませて吐かせ、直ちに医師の手当てを受けてください。
- ※ 作業場所には安全確保の為、作業関係者以外の出入りを禁止してください。

株式会社 **万立**
まんりゅう

〒582-0020 大阪府柏原市片山町 13 番 59 号
TEL : 072-977-0898 (平日 9:00～17:00)

クリッシュ Q&A

質問	回答
パッドで削る際の力加減はどれくらいでしょうか？	白化した部分が透明になる程度。スポンジで食器を洗う感じで十分です。
クリッシュは塗り続けたら膜が厚くなっていくのでしょうか？	原液を塗り重ねたらビルドアップしていきます。
クリッシュをアルコールで変色した床に使用すると聞いたのですが本当ですか？どうやって使うんですか？	はい、アルコールで白くなったところをメラミンスポンジなどでとっていただいてから原液～2倍希釈液を塗ってください。
ワックスを塗ったところとの境目ができたりしないんですか？	境目が見えにくくなるのが特長です。
ワックスを塗った上に塗布する事でツヤを出すこともできるんですよね？	一般的な樹脂ワックスの様に塗布も可能です。
どれくらいの期間もつものですか？	歩行頻度によりますが、一般的な樹脂ワックスより少し短い期間でお考え下さい。
何も塗っていないところにクリッシュ自体を塗っても大丈夫でしょうか？	樹脂ワックスが塗布可能な箇所であれば、問題ありませんが、ツヤが出るのでお気をつけください。
クリッシュはバフ掛けが必要ですか？	バフ掛けをしなくても原液を塗布するだけでツヤがでますが、バフイングをした方が床面が整ってキレイに仕上がります。
クリッシュ塗布後はアルコールで白くなりませんか？	アルコール耐性ではないので、同じように白くなってしまいます。
自動床洗浄機やポリッシャーのタンクに入れて使用可能ですか？	50～100倍ほどに希釈すると使用できますが、清掃後は自洗機の配管を水道水で洗浄してください。
ノンワックス床の洗浄に使用できますか？	使用可能です。
石材の洗浄にも使えますか？	使用可能です。
クリッシュ塗布後はどのくらいで歩行可能ですか？	湿度や気温の状況にもよりますが、塗布後5分程度で乾燥します。